



FISA TEHNICA
ULEI MONOGRAD PENTRU UNGERE
RURIS X- GUARD L150

PERFORMANTE

Clasa de viscozitate: ISO VG 150

DESCRIERE

Uleiul pentru ungere lant drujba **RURIS X- GUARD L150** se utilizeaza cu succes pentru ungere lant drujbe poate fi utilizat ca ulei de circulatie pentru masini-unelte, lubrifiant pentru rulmentii unor utilaje industriale, precum si la ungerea unor transmisii de putere mica sau medie. De asemenea, poate fi utilizat la ungerea compresoarelor cu piston folosite la transportul aerului, gazelor inerte (de ex.: azot), sau derivatelor de hidrocarburi.

AVANTAJE

Proprietăți antioxidante, anticorozive, antiuzură, detergent-dispersante.
Rezistența foarte bună a peliculei de ulei, ce asigură o lubrifiere stabilă, rezistă sarcinilor, chiar și la turatii foarte mari

Proprietatile fizico-chimice uzuale ale uleiului **RURIS X-GUARD L150**, sunt următoarele:

PROPRIETATI	VALORI UZUALE
Densitatea la 15°C (g/cm ³)	0,89
Viscozitate cinematică la 40 °C [mm ² /s]	117
Viscozitate cinematică la 100 °C [mm ² /s]	11,02
Punct de curgere [°C]	-7
Punct de inflamabilitate (Cleveland) [°C]	235



INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE, MANIPULARE SI DEPOZITARE:

Inainte de utilizarea produsului, consultati ghidul de intretinere (cartea tehnica) al vehiculului. Schimbul de ulei trebuie realizat conform recomandarilor producatorului.

Depozitati in ambalajul original, in spatii amenajate, uscate si cu ventilatie corespunzatoare. Tineti departe de flacara deschisa sau alte surse de aprindere. Protejati de actiunea directa a razelor solare. In cazul butoaielor, acestea se vor fi depozitate orizontal, pentru a evita contaminarea cu apa sau deteriorarea etichetei.

In timpul transportului, depozitarii si utilizarii produsului se vor respecta normele generale de protectia muncii si a mediului inconjurator referitoare la produsele petroliere.

Pentru mai multe detalii, consultati Fisa Tehnica de Securitate a produsului.

Uleiurile de motor sunt gata formulate si nu numai ca nu necesita aditivare ulterioara, dar aceasta poate avea efecte grave, imprevizibile. In cazul aditivarii suplimentare efectuate de utilizator, fabricantul si distribuitorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru eventualele daune aparute.

Temperatura recomandata de depozitare: max. 40°C

Termenul de garanție, la stocare, este de 5 ani de la data fabricației.

SANATATE, SECURITATE SI MEDIU INCONJURATOR

Pe baza informatiilor toxicologice disponibile, produsul nu va cauza efecte adverse asupra sanatatii, daca este utilizat în aplicatiile pentru care este destinat si in conformitate cu recomandarile din Fisa cu Date de Securitate. Lubrifiantul utilizat in baza recomandarilor si pentru aplicatiile pentru care a fost destinat, nu prezinta riscuri particulare. Fisa de securitate, in conformitate cu reglementarile UE, se poate obtine prin intermediul consultantului nostru tehnic si comercial.